



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Produktové Informace



Oboustranná bílá textilní páska s tloušťkou 190 µm

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 5939 je bílá oboustranná páska na pokládku koberců. Skládá se z pevného nosiče z PET tkaniny v kombinaci s diferenciálním systémem lepidla ze syntetického kaučuku.

Speciálně formulované lepidlo na otevřené straně kombinuje vysokou počáteční lepicí sílu s odstranitelností beze zbytků po dobu až 14 dní z nejběžnějších povrchů. (Před použitím je nutné individuálně vyzkoušet!)

### Charakteristika

- Velmi dobrá počáteční přilnavost na širokou škálu podkladů
- Vynikající přizpůsobivost díky flexibilnímu a pevnému nosiči z PET tkaniny
- Dobrá trhatelnost rukou

### Aplikace

- Dočasná pokládka koberců během veletrhů, výstav, sjezdů a renovací
- Montáž podlahových systémů
- Montáž lehkých dílů a materiálů
- Spojování

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |                   |                              |       |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| • Druh lepidla           | syntetický kaučuk | • Barva                      | bílá  |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír  | • Barva krycího materiálu    | žlutá |
| • Celková tloušťka       | 190 µm            | • Tloušťka krycího materiálu | 69 µm |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                                 |       |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| • Protážení do přetržení | 25 %    | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 60 °C |
| • Síla přetržení         | 75 N/cm | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 80 °C |

### Přilnavost k hodnotám

- |                                  |        |  |         |
|----------------------------------|--------|--|---------|
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 8 N/cm | • Přilnavost na ocel (zakrytá strana, po 14 dnech) | 14 N/cm |
|----------------------------------|--------|--|---------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=05939>



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Produktové Informace

### Další informace

Stejná kvalita produktu je k dispozici také v černé barvě: tesa<sup>®</sup> 5938

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=05939>