


tesa® 58398

Produktové Informace



tesa® 58398 400µm tepelně vodivá páska

Popis produktu

tesa® 58398 je 400µm tepelně vodivá páska.

Charakteristika

- Je vybavena speciálním acyklickým lepidlem, které zajišťuje určitou tepelnou vodivost při aplikaci mezi zdrojem tepla a chladičem.
- Dobře funguje na polárních substrátech.

Aplikace

Aplikuje se mezi zdroj tepla a chladič pro přenos tepla.

- Montáž chladicí desky bateriového modulu
- Jednotka výkonové elektroniky
- FPC a PCB

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------------|------|
| • Materiál nosiče | bez nosiče / žádný | • Barva | bílá |
| • Druh lepidla | akrylát | • Barva krycího materiálu | bílá |

Sortiment produktů

- | | | | |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|
| • Dostupné tloušťky | 400 µm | • Dostupné formáty | Log roll, A4 sheet |
| • Dostupné barvy | bílá | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| • Breakdown voltage | 6 KV | • Temperature resistance (125°C) | velmi dobré |
| • Flame retardancy | V2 | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 150 °C |
| • Hardness - Shore 00 | 74 STK | • Thermal conductivity z-direction | 1.3 W/mK |
| • Hustota | 1.65 g/cm ³ | • Uvolňování krycího materiálu | lehce |
| • Temperature resistance (-40°C) | velmi dobré | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 3 N/cm | • Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 3 N/cm |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|

tesa® 58398

Produktové Informace

Další informace

Hodnoty uvedené v této části by měly být považovány pouze za reprezentativní nebo typické a neměly by být použity pro účely specifikace.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=58398>