




tesa® 58335

Produktové Informace



tesa® 58335 je 150µm oboustranná transparentní PET páska opatřená přílnavým akrylovým lepidlem.

Popis produktu

Toto přílnavé akrylové lepidlo zajišťuje vynikající počáteční pevnost při odlupování na polárním podkladu a je vhodné na drsný povrch, např. slídovou desku. PET nosič pásy se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi při zpracování. Pergamenová krycí vrstva (krycí vrstva s bílo/červeným a hnědo/modrým logem tesa) umožňuje její snadné uvolnění bez zbytků lepidla během aplikace.

Charakteristika

- Velmi rychlé smáčení na drsném povrchu, např. slídové desce (> 2 N/cm)
- Mimořádná přizpůsobivost
- Vynikající počáteční pevnost při odlupování
- Dobré manipulační vlastnosti při procesu zpracování
- Dobrá odolnost v náročných podmínkách automobilového prostředí

Aplikace

Páska tesa® 58335 byla speciálně vyvinuta pro náročnou montáž napájecích baterií, aplikace laminování a zpracování a má vynikající smáčecí vlastnosti na obou stranách.

Montáž napájecích baterií nebo aplikace laminování, jako jsou:

- montáž na slídu
- montáž na aerogel
- další náročné montáže

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PET	• Barva	průhledná
• Druh lepidla	okamžitě přílnavý akrylát	• Barva krycího materiálu	bílo-červené logo
• Druh krycího materiálu	silikonový papír	• Tloušťka krycího materiálu	69 µm
• Celková tloušťka	150 µm		



tesa® 58335

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|
| • Odolná proti vlhkosti | dobré | • Statická pevnost ve střihu při 23°C | dobré |
| • Okamžitá lepidlost | velmi dobré | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 125 °C |
| • Průraznost | 6000 V | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|--|----------|--|-----------|
| • Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní) | 9.1 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 10.5 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 3 dnech) | 9.9 N/cm | • Přilnavost na ocel (zakrytá strana, po 14 dnech) | 9.8 N/cm |
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 9 N/cm | • Přilnavost na ocel (zakrytá strana, počáteční) | 9.1 N/cm |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=58335>