



tesa® Professional 4439

Precision Mask® Outdoor - Venkovní

Produktové Informace

Vodotěsná maskovací páska pro přesné a rovné okraje barev ve venkovním prostředí

Popis produktu

Páska tesa Precision Mask® Outdoor zaručuje ostré okraje barev při venkovním použití. Tato vodotěsná maskovací páska se skládá z tenkého speciálního nosiče odolného proti roztržení, který je potažen akrylátovou lepicí směsí.

Charakteristika

- Lepicí směs a materiál nosiče jsou nejen velmi přesné, ale také mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření.
- Tato vodotěsná maskovací páska zůstává dlouho stabilní za každého počasí.
- Papírová maskovací páska je spolehlivým pomocníkem při malířských pracích všeho druhu a v kombinaci s kvalitním zpracováním přináší vynikající výsledky.

Aplikace

- Venkovní použití
- Pro dlouhodobé použití (až 8 týdnů)*
- Rovné, ostré okraje barev a laků
- Pro vysoce kvalitní malířské a lakýrnické práce
- Při aplikaci lepicí pásky na zvětralé povrchy může při odstraňování masky docházet k zanechávání zbytků. Proto před použitím lepicí pásky na zvětralý povrch doporučujeme provést zkušební aplikaci po dobu až 24 hodin.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 100 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 5 % | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 35 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4439

Precision Mask® Outdoor - Venkovní

Produktové Informace

Další informace

Při aplikaci lepicí pásky na zvětralé povrchy může při odstraňování masky docházet k zanechávání zbytků. Proto před použitím lepicí pásky na zvětralý povrch doporučujeme provést zkušební aplikaci po dobu až 24 hodin.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04439>