



tesa® Professional 4600

Xtreme Conditions

Produktové Informace

Silikonová samosvařitelná páska

Popis produktu

- Silikon ve formě samosvařitelné pásky, lepí se natažením a omotáním pásky kolem dokola a následným přitlačením vrstev k sobě. Neobsahuje žádné lepidlo!
- Vynikající odolnost vůči, olejům, kyselinám, rozpouštědlům, slané vodě, UV záření a extrémním teplotám (-60 °C až +260 °C).
- Jde o pružný materiál, který se přizpůsobí každému povrchu.
- Okamžitě těsní. Není nutné zasychání.
- Odolnost elektrickému napětí až 8000 V.
- Na trvalé i dočasné použití – po odstranění nezanechává žádné stopy.
- Ve variantě černá a průhledná
- Páska může být aplikována i pod vodou

Charakteristika

- Silikon ve formě samosvařitelné pásky, lepí se natažením a omotáním pásky kolem dokola a následným přitlačením vrstev k sobě. Neobsahuje žádné lepidlo!
- Vynikající odolnost vůči, olejům, kyselinám, rozpouštědlům, slané vodě, UV záření a extrémním teplotám (-60 °C až +260 °C).
- Jde o pružný materiál, který se přizpůsobí každému povrchu.
- Okamžitě těsní. Není nutné zasychání.
- Odolnost elektrickému napětí až 8000 V.
- Na trvalé i dočasné použití – po odstranění nezanechává žádné stopy.
- Ve variantě černá a průhledná
- Páska může být aplikována i pod vodou

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | roztžitelná specialita | • Celková tloušťka | 500 µm |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 750 % | • Průraznost | 8000 V |
| • Síla přetržení | 33 N/cm | • Ruční odtrhnutí | nízké |
| • Minimální teplotní odolnost | -60 °C | • Water resistance | velmi dobré |
| • Odolnost vůči oděru | velmi dobré | | |



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04600>