



tesa® 4962

Produktové Informace



Premium oboustranná netkaná páska

Popis produktu

tesa® 4962 oboustranná samolepicí páska sestávající se z netkaného nosiče a akrylovým lepidlem s vysokou počáteční přilnavostí.

tesa® 4962 má vlastnosti:

- Vysoká přilnavost na různé druhy povrchu
- Vynikající přilnavost na nerovné povrchy díky vtékání lepidla do nerovností.
- Vynikající teplotní odolnost

Udržitelné Aspekty

- Udržitelnější papírová vložka tesa®
- Papírová vložka ze zodpovědně získaného papíru (certifikovaná)
- Nebělený papír s 30 % recyklovaných vláken



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

Montáž plastových a pěnových dílů, těžkých papírů, textilií a kůže

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	netkaný	• Barva	průsvitná
• Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	• Barva krycího materiálu	hnědá
• Druh krycího materiálu	papír	• Hmotnost krycího materiálu	80 g/m ²
• Celková tloušťka	160 µm	• Tloušťka krycího materiálu	69 µm



tesa® 4962

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protahení do přetržení	3 %	• Okamžitá lepivost	velmi dobré
• Síla přetržení	8 N/cm	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	dobré
• Minimální teplotní odolnost	-40 °C	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	střední
• Odolná proti vlhkosti	velmi dobré	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	80 °C
• Odolnost proti chemikáliím	dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	200 °C
• Odolnost proti stárnutí (UV)	velmi dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ABS (počáteční)	11 N/cm	• Přilnavost na PET (po 14 dnech)	10.5 N/cm
• Přilnavost na ABS (po 14 dnech)	12 N/cm	• Přilnavost na PP (počáteční)	8.5 N/cm
• Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní)	10 N/cm	• Přilnavost na PP (po 14 dnech)	10 N/cm
• Přilnavost na hliník (po 14 dnech)	10.5 N/cm	• Přilnavost na PS (počáteční)	12 N/cm
• Přilnavost na PC (počáteční)	13 N/cm	• Přilnavost na PS (po 14 dnech)	13 N/cm
• Přilnavost na PC (po 14 dnech)	14 N/cm	• Přilnavost na PVC (počáteční)	11 N/cm
• Přilnavost na PC (zakrytá strana, po 14 dnech)	14 N/cm	• Přilnavost na PVC (po 14 dnech)	15 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	6.5 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	11.5 N/cm
• Přilnavost na PE (po 14 dnech)	7 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 14 dnech)	12 N/cm
• Přilnavost na PET (počáteční)	9.5 N/cm		

Další informace

Varianty:

PV0 hnědý průsvitný papír (71 µm)

PV6 červená MOPP-fólie (80 µm)

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.