



tesa® 4549

Produktové Informace



Lehce odvíjitelná textilní páska

Popis produktu

tesa® 4549 je textilní páska vysoce odolná proti protržení. Je založena na hedvábném textilním nosiči s hustotou 145 ok a přírodním kaučukovým lepidlu.

tesa® 4549 je velmi ohebná a přizpůsobivá páska. Nízká odvíjecí síla je ideální pro strojní odvíjení a celou řadu dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Nízká odvíjecí síla je vhodná pro automatické odvíječe
- Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
- Přizpůsobí se nerovným povrchům bez přehýbání
- Snadno popisovatelná, ideální značkovací páska
- Velmi vysoká pevnost v tahu
- Hladká a přizpůsobivá
- Dostupné barvy: černá a bílá

Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

- Automatické strojní těsnění kyblíků a plechovek
- Absorbuje vibrace - vhodná pro automobilový a spotřební průmysl
- Přikládání elektrických součástí, hřebíků, šroubů, atd.
- Svazování tyčí, prutů a kabelů
- Posílení a zajištění hran
- Kabelové propojení
- Vazba knih

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---|--------|
| • Materiál nosiče | nepotažená textilie | • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 71 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 300 µm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa® 4549

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	16 %	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Síla přetržení	90 N/cm	• Snadno popisovatelná	ano
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	145 count per square inch	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3.6 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04549>