



tesa® 61058

Produktové Informace



Oboustranná černá flexibilní akrylová pěnová páska s tloušťkou 400 µm

Popis produktu

tesa® 61058 je oboustranná černá páska, která se skládá z černé akrylové pěny s vysokou absorpcí nárazů.

Vlastnosti tesa® 61058:

- Tloušťka: 400 µm
- Velmi dobré vlastnosti při nárazu při pádu
- Velmi vysoká odolnost vůči tepelným a chladovým šokům
- Velmi vysoká pevnost spoje při širokém rozsahu teplot
- Dobré vlastnosti proti odpuzování zabraňující zvedání
- Vodotěsnost IP x8
- Blokování světla

Charakteristika

0

Aplikace

tesa® 61058 je oboustranná černá páska, která se skládá z černé akrylové pěny s vysokou absorpcí nárazů.

Vlastnosti tesa® 61058:

- Tloušťka: 400 µm
- Velmi dobré vlastnosti při nárazu při pádu
- Velmi vysoká odolnost vůči tepelným a chladovým šokům
- Velmi vysoká pevnost spoje při širokém rozsahu teplot
- Dobré vlastnosti proti odpuzování zabraňující zvedání
- Vodotěsnost IP x8
- Blokování světla

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	akrylát	• Barva	black
• Druh lepidla	modifikovaný akrylát	• Barva krycího materiálu	transparent
• Druh krycího materiálu	PET	• Hmotnost krycího materiálu	105 g/m ²
• Celková tloušťka	400 µm	• Tloušťka krycího materiálu	75 µm



tesa® 61058

Produktové Informace

Sortiment produktů

- Dostupné tloušťky 200, 250, 300, 400

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| • Odolnost proti stárnutí (UV) | very good | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 90 °C |
| • Statická pevnost ve střihu při 40°C | very good | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 180 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Přilnavost na hliník (počáteční) vnitřní | 10 N/cm | • Přilnavost na PC (po 3 dnech) | 38.2 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 3 dnech) | 17 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) | 17.5 N/cm |
| • Přilnavost na sklo (počáteční) | 16.5 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 21 N/cm |
| • Přilnavost na sklo (po 3 dnech) | 19.5 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 3 dnech) | 21 N/cm |
| • Přilnavost na PC (počáteční) | 15 N/cm | | |

Další informace

Oboustranná černá flexibilní akrylová pěnová páska s tloušťkou 400 µm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=61058>