



tesa® 62932

Produktové Informace



500 µm silná oboustranná PE pěnová páska

Popis produktu

tesa® 62932 je oboustranná PE pěnová páska pro konstrukční montážní použití. Skládá se z nosiče z přizpůsobivé PE pěny a lepidiva akrylového lepidla.

Charakteristika

- Tenký pěnový nosič pro malou konstrukční mezeru
- Všestranné lepidlo umožňující vysokou okamžitou přilnavost na mnoha podkladech
- Vysoká konečná úroveň přilnavosti zajišťující bezpečný lepicí výkon
- Plně vhodná pro venkovní použití: odolná vůči UV záření, vodě a stárnutí
- Vysoká okamžitá pevnost spoje i při nízkém tlaku lepení
- Velmi dobrá absorpce chladových šoků

Aplikace

- Dekorativní hliníkové krycí panely na hnědém zboží
- Madla dvířek na kuchyňském nábytku
- Tvarované dekorativní profily pro chladničky nebo mrazničky
- Skleněné a zrcadlové panely

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE pěna	• Celková tloušťka	500 µm
• Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	• Barva	černo-bílá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	270 %	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	dobré
• Síla přetržení	8 N/cm	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	dobré
• Odolnost proti chemikáliím	dobré	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	80 °C
• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	80 °C
• Okamžitá lepidivost	dobré		



tesa® 62932

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ABS (počáteční)	14 N/cm	• Přilnavost na PET (po 14 dnech)	17 N/cm
• Přilnavost na ABS (po 14 dnech)	17 N/cm	• Přilnavost na PP (počáteční)	1.8 N/cm
• Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní)	13 N/cm	• Přilnavost na PP (po 14 dnech)	3.3 N/cm
• Přilnavost na hliník (po 14 dnech)	17 N/cm	• Přilnavost na PS (počáteční)	10.5 N/cm
• Přilnavost na PC (počáteční)	9 N/cm	• Přilnavost na PS (po 14 dnech)	17 N/cm
• Přilnavost na PC (po 14 dnech)	17 N/cm	• Přilnavost na PVC (počáteční)	14.5 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	1.7 N/cm	• Přilnavost na PVC (po 14 dnech)	17 N/cm
• Přilnavost na PE (po 14 dnech)	3 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	13 N/cm
• Přilnavost na PET (počáteční)	12.5 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 14 dnech)	17 N/cm

Další informace

Varianty krycí vrstvy:

- PV0 hnědý pergamenový papír (71 µm)
- PV10 červená průhledná PP fólie (120 µm)
- PV14 papír potažený PE (122 µm)
- PV 15 modrá PE fólie (100 µm)

Přilnavost při odlupování:

- Po 14 dnech: oddělení pěny na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC

Certifikáty UL:

- Podívejte se na naši certifikaci UL kliknutím na následující odkaz – <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.