



# tesa® 60670

## Produktové Informace



Odolná hliníková páska – 75 µm fólie

### Popis produktu

tesa® 60670 je odolná hliníková páska na bázi hliníkové fólie s tloušťkou 75 µm (3 mil) a průhledného akrylového lepidla.

### Charakteristika

- Mechanická stabilita
- \* Snadno se odvíjí
- \* Vhodná pro trvalé aplikace
- \* Bariéra proti vlhkosti, plynům a výparům
- \* Elektricky a tepelně vodivá
- \* Odolná proti stárnutí
- \* Odráží teplo a světlo
- \* Ohnivzdorná podle DIN 4102, třída B1
- \* Ohnivzdorná podle požadavků normy UL 510A
- \* Splňuje požadavky UL723

### Aplikace

- Opravy nákladních vozidel a přívěsů
- Spojování a utěsňování tepelných izolací, potrubí a trubek
- K zajištění elektrické a tepelné vodivosti podkladů
- Odrážení tepelného záření

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

|                          |                    |                    |          |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| • Materiál nosiče        | hliníková fólie    | • Celková tloušťka | 125 µm   |
| • Druh lepidla           | akrylát            | • Tloušťka pásky   | _NULL µm |
| • Druh krycího materiálu | bez nosiče / žádný |                    |          |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60670>



# tesa® 60670

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                               |         |                              |             |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení      | 8 %     | • Ruční odtrhnutí            | velmi dobré |
| • Síla přetržení              | 60 N/cm | • Snadno odstranitelná       | ne          |
| • Operation temperature from  | -40 °C  | • Vzhled podkladu (vizuální) | reflective  |
| • Operation temperature up to | 160 °C  |                              |             |

### Přilnavost k hodnotám

|                                  |          |                                 |         |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|---------|
| • Přilnavost na sklo (počáteční) | 10 N/cm  | • Přilnavost na PVC (počáteční) | 7 N/cm  |
| • Přilnavost na PE (počáteční)   | 5.5 N/cm | • Přilnavost na ocel            | 10 N/cm |

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.