tesa® 4661

Produktové Informace



Standardní textilní páska s akrylovým povlakem

Produktbeskrivning

tesa® 4661 je pevná textilní páska s akrylovým povlakem. Jejím základem je nosič z tkané hedvábné tkaniny o hustotě 148 ok a lepidlo z přírodního kaučuku.
tesa® 4661 je univerzální textilní páska pro širokou škálu aplikací, často používaná pro vázání součástek.
Vlastnosti:

- K dispozici v 7 barvách: černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, červená, zelená
- Modrá verze je k dispozici s krycím papírem (PV15)

Sustainable Aspects

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Charakteristika

- Vysoká přilnavost i na drsných površích
- Velmi vysoká pevnost v tahu
- Odolnost proti oděru

Aplikace

- Označování vodičů a kabelů
- Svazování trubek, profilů atd.
- Ochrana proti hluku a oděru
- Svazkování vodičů
- Barevné kódování
- Ochrana ostrých hran
- Těsnění kartonů, plechovek a tub
- Vázání součástek, hřebíků, šroubů, jízdních kol, ráfků atd.
- Značení podlah
- Pískování
- Nátěry podlah

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04661

tesa® 4661

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

Materiál nosiče	Textilie potažená akrylátem
Druh lepidla	přírodní kaučuk
Na biologické bázi (dle hmotnosti)	60 %
Celková tloušťka	300 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

Protažení do přetržení	12 %
Síla přetržení	100 N/cm
Dostupné v rolích	ano
Hand tearability	velmi dobré
Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	145 count per square inch
Odolnost vůči oděru	velmi dobré
Rovné příčné přetržení	velmi dobré
Snadno odstranitelná	ano
Snadno popisovatelná	ano
Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
Teplotní odolnost (30 min)	140 °C
Water resistance	dobré

Přilnavost k hodnotám

Přilnavost na ocel	5.8 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04661