


tesa® 4661

Produktové Informace



Standardní textilní páska s akrylovým povlakem

Popis produktu

tesa® 4661 je pevná textilní páska s akrylovým povlakem. Jejím základem je nosič z tkané hedvábné tkaniny o hustotě 148 ok a lepidlo z přírodního kaučuku.

tesa® 4661 je univerzální textilní páska pro širokou škálu aplikací, často používaná pro vázání součástí.

Vlastnosti:

- K dispozici v 7 barvách: černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, červená, zelená
- Modrá verze je k dispozici s krycím papírem (PV15)

Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Vysoká přilnavost i na drsných površích
- Velmi vysoká pevnost v tahu
- Odolnost proti oděru

Aplikace

- Označování vodičů a kabelů
- Svazování trubek, profilů atd.
- Ochrana proti hluku a oděru
- Svazkování vodičů
- Barevné kódování
- Ochrana ostrých hran
- Těsnění kartonů, plechovek a tub
- Vázání součástí, hřebíků, šroubů, jízdních kol, ráfků atd.
- Značení podlah
- Pískování
- Nátěry podlah

tesa® 4661

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Textilie potažená akrylátem	• Obsah uhlíku z biologických zdrojů (dle DIN EN 16640)	64 %
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• Celková tloušťka	300 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	12 %	• Ruční odtrhnutí	velmi dobré
• Síla přetržení	100 N/cm	• Snadno popisovatelná	ano
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	145 count per square inch	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Odolnost vůči oděru	velmi dobré	• Water resistance	dobré
• Rovné příčné přetržení	velmi dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	5.8 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

