



tesa® 4671

Produktové Informace



Barevná lepicí páska

Popis produktu

tesa® 4671 je silná, akrylátem potažená textilní páska. Skládá se z tkané hedvábné tkaniny s hustotou 120 ok a lepidla z přírodního kaučuku.

tesa® 4671 je prémiová gaffer páska určená pro použití v zábavním průmyslu a umění.

Hlavní vlastnosti:

- Vysoce přilnavá i na drsném povrchu
- Vynikající pevnost v tahu
- Lze ji snadno popisovat
- Přizpůsobitelná
- Snadno odstranitelná bez zbytků
- Nemá žádný nepříjemný zápach
- Vysoce matné povrchy u černé a fluorescenční barvy
- Lze odstranit bez zanechání zbytků téměř na jakémkoli povrchu
- K dispozici v různých barvách:
- Základní barvy: černá, bílá, šedá, červená, zelená, žlutá.
- Speciální fluorescenční barvy: růžová, oranžová, žlutá a zelená.

Udržitelné Aspekty

- 51 % obsahu uhlíku na bázi bio v celkovém výrobku (testováno podle metody B ASTM D6866-21).



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

- Vnitřní a venkovní aplikace
- Svazování a vyztužování těžkých trubek, kabeláže a konstrukcí
- Ideální k použití pro pódiovou a studiovou techniku, v divadlech a jiných kulturních, uměleckých či společenských akcích
- Upevnění kobereců během výstav
- Značení podlahy
- Zakrytí ostrých hran



tesa® 4671

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Textilie potažená akrylátem	• Obsah uhlíku z biologických zdrojů (dle DIN EN 16640)	51 %
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• Celková tloušťka	280 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	9 %	• Ruční odtrhnutí	velmi dobré
• Síla přetržení	70 N/cm	• Snadno popisovatelná	ano
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	120 count per square inch	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Odolnost vůči oděru	velmi dobré	• Water resistance	dobré
• Rovné příčné přetržení	velmi dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	3.8 N/cm
----------------------	----------

Další informace

Doporučení: před použitím pásky proveďte testovací nalepení na povrchu aplikace.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04671>