

tesa® 53799

Produktové Informace

Špičková textilní páska s polyetylenovým povrchem

Popis produktu

tesa® 53799 PV2 je polyetylenová špičková textilní páska. Tvoří ji textilní PET nosič s PE vrstvou s lepicí vrstvou ze syntetického kaučuku, citlivou na tlak.

tesa® 53799 PV2 je velmi silná textilní páska s mnoha možnostmi využití, zejména v armádě.

Vlastnosti:

- Velmi dobrá přilnavost i na drsném povrchu
- Vynikající pevnost v tahu
- Vodoodpudivá
- Přizpůsobitelná
- Je k dispozici v 8 barvách: olivově zelená, černá, bílá, modrá, žlutá, červená, stříbrná, zelená

Aplikace

Vhodné pro různé opravy a stavební aplikace včetně vojenských oblastí, např.

- Balení
- Vytváření svazků
- Uzavírání, krytí a upevňování
- Opravy karoserií
- Spojování markýz
- Víceúčelové využití v zemědělství

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| • Materiál nosiče | PE extrudovaná textilie | • Celková tloušťka | 310 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Tloušťka pásky | _NULL µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------|
| • Protažení do přetržení | 11 % | • Rovné příčné přetržení | dobré |
| • Síla přetržení | 77 N/cm | • Ruční odtrhnutí | dobré |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 80 count per square inch | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 110 °C |
| • Odolnost vůči oděru | dobré | • Water resistance | dobré |

tesa® 53799

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 4.7 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>