



tesa® 75507 / Team 4965 Transfer 75µm



Produktové Informace

75µm oboustranná okamžitě přilnavá akrylátová přenosová páska – objednáací číslo tesa® 75507

Popis produktu

tesa® 4965 Transfer je přizpůsobivá, okamžitě přilnavá akrylátová přenosová páska o tloušťce 75 µm. Je vybavena naším osvědčeným a dobře známým lepidlem tesa® 4965, které je průhledné, věku odolné a má vysokou okamžitou lepidlost. tesa® 4965 Transfer proto nabízí velmi dobrou, okamžitou přilnavost k nerovným povrchům, a je tedy vhodná pro širokou škálu aplikací, jako je například laminace lehkých tenkých materiálů.

Jedinečným lepidlem tesa® 4965 je vybaveno hned několik produktů, které dohromady tvoří řadu Team 4965. Každý si tak snadno vybere oboustrannou průhlednou pásku pro konkrétní využití, produkty nebo procesy. Pásku tesa® 4965 Transfer 75 µm lze objednat pomocí objednáacího čísla tesa® 75507.

Udržitelné Aspekty

- Papírová vložka z odpovědného zdroje (certified)
- Nebělený papír s 30 % recyklovaných vláken



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Velmi dobrá odolnost proti vysokým teplotám a vlhkosti
* Dobré vysekávací

vlastnosti
*

Velmi dobrá okamžitá přilnavost k široké škále podkladů
* Vynikající
přizpůsobivost díky designu přenosové pásky

Aplikace

<span

style="color: rgb(87, 88, 90);">tesa® 4965 Transfer

je vhodná pro montáž a laminování flexibilních materiálů a lehkých
dílů.

Příklady aplikací jsou:

<span

style="color: rgb(87, 88, 90);">

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=75507>



tesa® 75507 / Team 4965 Transfer 75µm

Produktové Informace

Aplikace

- montáž lehkých dílů a materiálů
- montáž pěn, plstí, tkanin a textilií
- laminování izolačních materiálů
- montáž podlahových systémů
- montáž membránového spínače
- spojování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiče | bez nosiče / žádný | • Barva krycího materiálu | hnědá |
| • Druh lepidla | okamžitě přílnavý akrylát | • Hmotnost krycího materiálu | 80 g/m ² |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | • Tloušťka krycího materiálu | 70 µm |
| • Barva | průhledná | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| • Minimální teplotní odolnost | -40 °C | • Okamžitá lepivost | dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | velmi dobré | • Statická pevnost ve střihu při 23°C | velmi dobré |
| • Odolnost proti chemikáliím | dobré | • Statická pevnost ve střihu při 40°C | velmi dobré |
| • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 100 °C |
| • Odolnost proti změkčovadlům | dobré | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 200 °C |



tesa® 75507 / Team 4965 Transfer 75µm

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ABS (počáteční)	10 N/cm	• Přilnavost na PP (počáteční)	4 N/cm
• Přilnavost na ABS (po 14 dnech)	11.5 N/cm	• Přilnavost na PP (po 14 dnech)	5.5 N/cm
• Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní)	8.5 N/cm	• Přilnavost na PS (počáteční)	10 N/cm
• Přilnavost na hliník (po 14 dnech)	9 N/cm	• Přilnavost na PS (po 14 dnech)	11 N/cm
• Přilnavost na PC (počáteční)	12 N/cm	• Přilnavost na PVC (počáteční)	8 N/cm
• Přilnavost na PC (po 14 dnech)	12.5 N/cm	• Přilnavost na PVC (po 14 dnech)	13 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	4 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	11 N/cm
• Přilnavost na PE (po 14 dnech)	4.5 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 14 dnech)	11 N/cm
• Přilnavost na PET (počáteční)	9 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 3 dnech)	11 N/cm
• Přilnavost na PET (po 14 dnech)	9 N/cm		

Další informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.