

tesa® flameXtinct 45001

Produktové Informace



PE pěnová páska se samozhášecí přísadou

Popis produktu

Produktová řada tesa® flameXtinct obsahuje řadu vysoce výkonných lepicích pásek pro montážní aplikace. Sortiment tesa® flameXtinct a tím i všechny obsažené produkty jsou jasně definovány následujícími vlastnostmi:

- Bez halogenů
- Vysoce výkonná lepidla

Produkt tesa® flameXtinct 45001 je PE pěnová páska se samozhášecí přísadou pro trvalou montáž v náročných aplikacích. Páska se skládá z akrylátového lepidla se samozhášecí přísadou a z PE pěny se samozhášecí přísadou s vynikající spojovací silou.

Charakteristika

- Samozhášecí přísada
- Široké produktové portfolio
- Vynikající přilnavost na různé povrchy
- Vysoká přizpůsobivost a vlastnosti pro vyplňování mezer
- Extrémně nízká hmotnost ve srovnání s alternativními možnostmi lepení se samozhášecí přísadou
- Tlumí nárazy

Prokázané vlastnosti samozhášecí přísady podle FAR 25.853(a) příloha F část 1 a UL 94 HBF - HF1

Aplikace

- Montáž do výtahů
- Lepení v interiéru kabiny letadla
- Montáže ve vlacích
- Aplikace v námořnictví
- Automobilový průmysl

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	FR PE pěna	• Celková tloušťka	1000 µm
• Druh lepidla	FR akrylát	• Barva	bílá
• Druh krycího materiálu	zřetelná červená / jasná červená		



tesa® flameXtinct 45001

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| • Statická pevnost ve střihu při 40°C | dobré | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 80 °C |
| • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 80 °C | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní) | 16.6 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) | 19.2 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 14 dnech) | 21.8 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 22 N/cm |

Další informace

PV6 = červená fólie MOPP (80 µm)

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=45001>