


tesa® 58334

100µm D/S PET



Produktové Informace

tesa® 58334 je 100µm diferenciovaná oboustranná transparentní PET páska vybavená modifikovaným akrylátovým lepidlem.

Popis produktu

Modifikované akrylátové lepidlo nabízí vynikající počáteční přilnavost na polárních podkladech a je vhodné i pro nerovné povrchy, jako je slída. PET nosič zajišťuje výborné vlastnosti při zpracování. Skládaný papírový separátor zajišťuje snadné a čisté oddělení bez zbytků lepidla během aplikace.

Charakteristika

- Velmi rychlý smáčecí účinek na nerovných površích, jako je slída (>1,2 N/cm)
- Vynikající přizpůsobivost povrchu
- Výborná počáteční přilnavost
- Dobrá manipulace při zpracování
- Dobrá odolnost proti náročným automobilovým podmínkám

Aplikace

tesa® 58334 byla speciálně vyvinuta pro náročné montáže, laminaci a konverzní aplikace v oblasti výkonových baterií, s vynikajícím smáčecím výkonem na otevřené straně.

Montáž v oblasti výkonových baterií nebo v laminovacích procesech, například:

- Montáž slídy
- Montáž aerogelu
- další náročné montáže

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PET	• Barva	průhledná
• Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	• Barva krycího materiálu	hnědo-modré logo
• Druh krycího materiálu	silikonový papír	• Tloušťka krycího materiálu	69 µm
• Celková tloušťka	100 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	dobré
• Okamžitá lepidlost	velmi dobré	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	125 °C
• Průraznost	5900 V		

tesa® 58334

100µm D/S PET

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní) | 5.6 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 9.7 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 14 dnech) | 9.5 N/cm | • Přilnavost na ocel (zakrytá strana, po 14 dnech) | 9.4 N/cm |
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 7 N/cm | • Přilnavost na ocel (zakrytá strana, počáteční) | 6.1 N/cm |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=58334>