

tesa® 4615

Produktové Informace



Lepicí páska pro všeobecné použití – 31 % recyklovaného podílu

Popis produktu

tesa®4615 PCR lepicí páska pro všeobecné použití má nyní udržitelnější vlastnosti než kdy dříve, při její výrobě se používá recyklovaný materiál a naše dobře známé lepidlo ze syntetického kaučuku bez rozpouštědel. Díky vyšší kvalitě je tato spolehlivá a odolná páska skvělou volbou pro všechny vaše potřeby, od každodenních úloh po nenáročné aplikace.

Udržitelné Aspekty

- 63 % podkladu je vyrobeno z recyklovaných plastů po spotřebiteli, což představuje 31 % celkového výrobku
- Každá role v poměru 50 mm:50 m nahrazuje 106 gramů primárního plastu recyklátem po spotřebiteli



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Okamžitě lepí s vysokou přilnavostí na různé materiály
- Jemně se odvíjí a snadno se odtrhává rukou
- Vodoodpudivá a odolná

Aplikace

Tento produkt se používá ve stavebnictví pro různé základní aplikace, jako je např.

- Utěsňování a přidržování ochranných vrstev, např. plastových fólií nebo krycích plachet
- Upevňování a svazkování drátů, trubek a volných předmětů
- Značení a maskování i na mírně drsných površích

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Recyklovaný obsah po spotřebě | 31 % |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 63 % | • Celková tloušťka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Tloušťka pásky | 175 µm |

tesa® 4615

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	18 %	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Síla přetržení	40 N/cm	• Okamžitá lepidlost	dobré
• Lowest application temperature	5 °C	• Operation temperature up to	60 °C
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 threads/inch ²	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Water resistance	dobré

Přilnavost k hodnotám

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Přilnavost na ocel	7 N/cm
-----------------------	--------	----------------------	--------

Certifikáty

Certifikáty udržitelnosti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>