



tesa® 62934

Produktové Informace



800µm oboustranná pěnová PE páska

Popis produktu

tesa® 62934 je oboustranná PE pěnová páska pro konstrukční lepení. Skládá se z vysoce tvárného PE-pěnového nosiče a modifikovaného akrylátového lepidla.

Výhody:

- Univerzální lepidlo pro silnou počáteční adhezi na řadě různých povrchů
- Silná absolutní adheze zajišťuje spolehlivý pevný konstrukční spoj
- Odolná proti UV záření, vodě a stárnutí
- Vyrovnává rozdílnou tepelnou roztažnost různých materiálů
- Vysoká okamžitá pevnost spoje i při nízkém přtlaku
- Velmi dobře tlumí nárazy

Aplikace

- Dekorativní hliníkové krycí panely na hnědém zboží
- Madla na kuchyňském nábytku
- Tvarované plastové díly
- Zrcadla a barevné skleněné panely

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE pěna	• Celková tloušťka	800 µm
• Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	• Barva	černo-bílá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	250 %	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	dobré
• Síla přetržení	8 N/cm	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	dobré
• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	80 °C
• Okamžitá lepidlost	dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	80 °C



tesa® 62934

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ABS (počáteční)	17 N/cm	• Přilnavost na PET (po 14 dnech)	17 N/cm
• Přilnavost na ABS (po 14 dnech)	17 N/cm	• Přilnavost na PP (počáteční)	2.8 N/cm
• Přilnavost na hliník (počáteční)	17 N/cm	• Přilnavost na PP (po 14 dnech)	5.5 N/cm
vnitřní		• Přilnavost na PS (počáteční)	15 N/cm
• Přilnavost na hliník (po 14	17 N/cm	• Přilnavost na PS (po 14 dnech)	17 N/cm
dnech)		• Přilnavost na PVC (počáteční)	17 N/cm
• Přilnavost na PC (počáteční)	15 N/cm	• Přilnavost na PVC (po 14 dnech)	17 N/cm
• Přilnavost na PC (po 14 dnech)	17 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	17 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	2.7 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 14 dnech)	17 N/cm
• Přilnavost na PE (po 14 dnech)	2.8 N/cm		
• Přilnavost na PET (počáteční)	12.5 N/cm		

Další informace

Varianty krycího materiálu:

PV0 hnědý lesklý papír (71 µm)

PV14 bílý papír potažený PE (120 µm)

PV10 červený MOPP (120 µm)

PV15 modrý PE (100µm)

tesa® 62934 byla otestovaná společností TÜV Rheinland, Německo. Test potvrdil dlouhodobou adhezi dle normy IEC 61215 / 61646 na základě klimatické zkoušky a teplotní odolnost 85°C. (TÜV report číslo 21209595).

Adheze:

- okamžitá: pěna se trhá na oceli, hliníku, ABS

- po 14 dnech: pěna se trhá na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.