



tesa® 4319

Produktové Informace



Vysoce krepová a pružná maskovací páska na lakýrnické práce – zejména na křivky

Popis produktu

tesa® 4319 je velmi pružná a přizpůsobivá maskovací páska složená z vysoce krepového papírového nosiče a lepidla z přírodního kaučuku. Pružná maskovací páska je obzvláště užitečná pro olepování křivek.

Udržitelné Aspekty

- 67 % obsahu biosložky v celkovém výrobku bez vložky (hmotnostně)



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- S ohledem na vysokou roztlačnost krepového nosiče je vhodná zejména pro trojrozměrné předměty.
- Díky silné vrstvě lepidla maskovací páska spolehlivě drží i na drsných površích.
- Pevný a přizpůsobivý papírový nosič umožňuje, že páska tesa® 4319 je vhodná i pro aplikace spočívající v ochraně povrchu, kde je zapotřebí vysoká mechanická odolnost.
- Tato pružná maskovací páska vám ušetří časově náročné opravy.
- Díky kombinaci vysoce kvalitní pásky na ochranu povrchu a kvalitního zpracování dosáhnete optimálních pracovních výsledků.

Aplikace

- tesa® 4319 je pružná maskovací páska, ideální pro různé malířské aplikace, zejména pro maskování zakřivení
- Tato maskovací páska zajišťuje rychlé a spolehlivé maskování, a to i na drsných površích
- Natahování pásky během aplikace umožňuje její aplikaci i na křivky nebo trojrozměrné předměty
- Páska se dá ručně odtrhávat

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | silně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 67 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 375 µm |



tesa® 4319

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 58 % | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 24 N/cm | • Teplotní odolnost (60 min) | 60 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Doporučení: Natahování krepového nosiče zaručuje rovnoměrně ohraničené okraje barvy a dobrou přilnavost.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.