



tesa® 64958

Produktové Informace



tesa® 64958 Oboustranná pěnová univerzální – vnitřní

Popis produktu

tesa® 64958 je oboustranná pěnová univerzální PE páska pro vnitřní použití s lepidlem ze syntetického kaučuku.

Použití

- Silná oboustranná pěnová páska pro širokou škálu aplikací – např. pro předběžné připevnění, lepení plakátů, cenovek apod
- Vhodná pro připevnění lehčích předmětů, jako jsou kabelové kanály, štukatury a lišty
- Vhodná pro hladké a mírně hrubé povrchy

Vlastnosti výrobku

- Vysoce přizpůsobivý pěnový nosič
- Velmi dobrá přilnavá síla na hladké a mírně hrubé povrchy

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Barva | bílá |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Hmotnost krycího materiálu | 80 g/m ² |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | • Tloušťka krycího materiálu | 70 µm |
| • Celková tloušťka | 1050 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • Protažení do přetržení | 200 % | • Okamžitá lepivost | dobré |
| • Síla přetržení | 7 N/cm | • Statická pevnost ve střihu při 40°C | střední |
| • Odolnost proti chemikáliím | střední | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 40 °C |
| • Odolnost proti stárnutí (UV) | střední | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 60 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| • Přilnavost na PC (počáteční) | 4 N/cm | • Přilnavost na PP (počáteční) | 4 N/cm |
| • Přilnavost na PC (po 14 dnech) | 4 N/cm | • Přilnavost na PP (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| • Přilnavost na PE (počáteční) | 4 N/cm | • Přilnavost na PVC (počáteční) | 4 N/cm |
| • Přilnavost na PE (po 14 dnech) | 4 N/cm | • Přilnavost na PVC (po 14 dnech) | 4 N/cm |
| • Přilnavost na PET (počáteční) | 4 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) | 4 N/cm |
| • Přilnavost na PET (po 14 dnech) | 4 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 4 N/cm |



tesa® 64958

Produktové Informace

Další informace

Lepte při teplotě > 10 °C.

10 °C.

Vyčistěte a odmastěte povrch.

Přilnavost omezena vůči teplotě: 40 °C (dlouhodobě) až 60 °C (krátkodobě).

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64958>