

tesa® 64621

Průmysl

Produktové Informace

Oboustranná průhledná samolepicí páska



Popis produktu

tesa® 64621 je transparentní oboustranná samolepicí páska s PP nosičem a lepidlem ze syntetického kaučuku (hotmelt).

Hotmeltové lepidlo pásy tesa® 64621 neobsahuje rozpouštědla a nabízí velmi vysokou lepidlost.

tesa® 64621 je chráněna silikonizovaným papírovým linerem.

Aplikace

- Páska pro všeobecné použití
- Samolepicí montáž dekorativních a obalových materiálů
- Lepení fólií, textilií, papíru a plastů *

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PP fólie	• Barva	průhledná
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Barva krycího materiálu	žlutá
• Druh krycího materiálu	silikonový papír	• Hmotnost krycího materiálu	78 g/m ²
• Celková tloušťka	90 μm	• Tloušťka krycího materiálu	70 μm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	140 %	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	střední
• Síla přetržení	45 N/cm	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	nízké
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	40 °C
• Odolnost proti stárnutí (UV)	střední	• Teplotní odolnost, krátkodobá	80 °C
• Okamžitá lepidlost	dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ABS (počáteční)	7 N/cm	• Přilnavost na PP (po 14 dnech)	9 N/cm
• Přilnavost na ABS (po 14 dnech)	11 N/cm	• Přilnavost na PVC (počáteční)	9 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	5 N/cm	• Přilnavost na PVC (po 14 dnech)	9.5 N/cm
• Přilnavost na PE (po 14 dnech)	6.5 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	10 N/cm
• Přilnavost na PP (počáteční)	8 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 14 dnech)	15 N/cm

tesa® 64621

Průmysl

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64621>