




tesa® 58351

Produktové Informace



tesa® 58351 je jednostranná průhledná PET fóliová páska s tloušťkou 73 µm.

Popis produktu

Přílnavé akrylové lepidlo dodává tomuto produktu velmi dobrou pevnost při odlupování a vynikající vlastnosti proti odpuzování. 23 µm průhledný PET fóliový nosič poskytuje vynikající elektrické izolační vlastnosti. Pergamenový krycí materiál zajišťuje snadné uvolnění bez zbytků lepidla. Splňuje přísné požadavky na dlouhodobou životnost v automobilovém prostředí.

Aplikace

- Elektrická izolace s vlastnostmi proti odpuzování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiče | PET | • Celková tloušťka | 73 µm |
| • Druh lepidla | okamžitě přílnavý akrylát | • Barva krycího materiálu | bílo-červené logo |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | • Hmotnost krycího materiálu | 69 g/m ² |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-------|
| • Odolná proti vlhkosti | velmi dobré | • Průraznost | 6.5 V |
|-------------------------|-------------|--------------|-------|

Přílnavost k hodnotám

- | | | | |
|--|----------|------------------------------------|----------|
| • Přílnavost na hliník (počáteční vnitřní) | 4.5 N/cm | • Přílnavost na PC (po 14 dnech) | 6 N/cm |
| • Přílnavost na hliník (po 14 dnech) | 6.3 N/cm | • Přílnavost na ocel (počáteční) | 5 N/cm |
| • Přílnavost na PC (počáteční) | 3.3 N/cm | • Přílnavost na ocel (po 14 dnech) | 7.9 N/cm |



tesa[®] 58351

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=58351>