

tesa® flameXtinct 45063

Produktové Informace



800µm páska s akrylátovým jádrem se samozhášecí přísadou

Popis produktu

Produktová řada tesa® flameXtinct obsahuje řadu vysoce výkonných lepicích pásek pro montážní aplikace. Sortiment tesa® flameXtinct a tím i všechny obsažené produkty jsou jasně definovány následujícími vlastnostmi:

- samozhášecí přísada
- bez halogenů
- vysoce výkonná lepidla
- široké produktové portfolio

tesa® flameXtinct 45063 je 800µm páska s akrylátovým jádrem pro aplikace trvalého lepení se specifickými požadavky na vlastnosti produktu se samozhášecí přísadou. Akrylátové jádro umožňuje kompenzaci tepelného prodloužení a velmi dobrou přilnavost k různým podkladům. Produkt nabízí následující funkce:

- Prokázané vlastnosti samozhášecí přísady podle FAR 25.853(a) příloha F část 1 a UL 94 V-2
- Viskoelastické vlastnosti produktu

Aplikace

- Montáž do výtahových kabin
- Lepení v interiéru kabiny letadla
- Montáže ve vlacích
- Aplikace v námořnictví
- Automobilový průmysl

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Akrylátová výplň	• Celková tloušťka	800 µm
• Druh lepidla	čistý akrylát	• Barva	bílá
• Druh krycího materiálu	PE potažený papír		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Teplotní odolnost, dlouhodobá	100 °C	• Teplotní odolnost, krátkodobá	200 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

tesa® flameXtinct 45063

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Přilnavost na ABS (počáteční) | 25 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) | 17 N/cm |
| • Přilnavost na ABS (po 14 dnech) | 44 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 32 N/cm |
| • Přilnavost na PP (počáteční) | 8 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 3 dnech) | 32 N/cm |
| • Přilnavost na PP (po 14 dnech) | 9 N/cm | | |

Další informace

PV26 = bílý papír potažený PE

Preliminary PI-Sheet

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=45063>