




tesa® 50625

Produktové Informace



PET maskovací páska 200 °C se silikonovým lepidlem

Popis produktu

tesa® 50625 je průsvitná modrá základní páska pro práškové lakování, která je vysoce přizpůsobivá a obsahuje polyesterový nosič se silikonovým lepidlem. tesa® 50625 se používá pro různé aplikace, zejména k maskování při procesech práškového lakování, k ochraně povrchu a lepení nepolárních materiálů.

Charakteristika

- Odstranitelnost beze zbytků při aplikacích maskování a ochrany povrchu
- Dobrá přizpůsobivost, tenký nosič pro dosažení ostrých hran barev
- Díky systému silikonového lepidla je tato maskovací páska tepelně odolná a vydrží teploty až do 200 °C po nepřetržitou dobu až 30 minut

Aplikace

- tesa® 50625 se ideálně hodí k maskování ploch, které mají být chráněny při procesech práškového lakování
- Tato vysokoteplotní páska dokáže odolávat teplotám až do 200 °C po dobu 30 minut
- Pásku tesa® 50625 lze použít pro aplikace ochrany povrchu
- Tuto maskovací pásku lze odstranit beze zbytků

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PET | • Celková tloušťka | 50 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 130 % | • Snadno odstranitelná | yes |
| • Síla přetržení | 50 N/cm | • Teplotní odolnost (30 min) | 200 °C |
| • Přizpůsobivost | ano | • Tvorba ostrých barevných přechodů | ano |
| • Ruční odtrhnutí | ne | • Zachycení barvy | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 50625

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50625>