



tesa® 5938

Produktové Informace



Oboustranná černá textilní páska s tloušťkou 190 µm

Popis produktu

tesa® 5938 je černá oboustranná páska na pokládku koberců. Skládá se z pevného nosiče z PET tkaniny v kombinaci s diferenciálním systémem lepidla ze syntetického kaučuku.

Charakteristika

- Velmi dobrá počáteční přilnavost na širokou škálu podkladů
- Vynikající přizpůsobivost díky flexibilnímu a pevnému nosiči z PET tkaniny
- Inovativní černá barva pro zajištění neviditelných mezer u tmavých koberců
- Dobrá trhatelnost rukou
- Speciálně formulované lepidlo na otevřené straně kombinuje vysokou počáteční lepicí sílu s odstranitelností beze zbytků po dobu až 14 dní z nejběžnějších povrchů. (Před použitím je nutné individuálně vyzkoušet!)

Aplikace

- Dočasná pokládka koberců během veletrhů, výstav, sjezdů a renovací
- Montáž podlahových systémů
- Montáž lehkých dílů a materiálů
- Spojování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| • Materiál nosiče | textilní | • Barva | černá |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva krycího materiálu | žlutá |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | • Tloušťka krycího materiálu | 69 µm |
| • Celková tloušťka | 190 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 25 % | • Odolnost proti změkčovadlům | dobré |
| • Síla přetržení | 80 N/cm | • Okamžitá lepidlost | velmi dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | dobré | • Statická pevnost ve střihu při 70°C | dobré |
| • Odolnost proti chemikáliím | dobré | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 60 °C |
| • Odolnost proti stárnutí (UV) | střední | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 80 °C |



tesa[®] 5938

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel (počáteční) 8 N/cm
- Přilnavost na ocel (zakrytá strana, po 14 dnech) 14 N/cm

Další informace

Stejná kvalita produktu je k dispozici také v bílé barvě: tesa[®] 5939

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=05938>