


# tesa® 60261

## Produktové Informace



25µm oboustranná šedá elektricky vodivá netkaná páska

### Popis produktu

tesa® 60261 je ultratenká šedá oboustranná elektricky vodivá samolepicí páska. Skládá se z elektricky vodivého netkaného nosiče a elektricky vodivého akrylového lepidla.

tesa® 60261 má zejména tyto vlastnosti:

- Tloušťka: 25 µm
- Vynikající elektrická vodivost ve směru XYZ i při vysokých teplotách a vlhkosti
- Vysoká úroveň přilnavosti i v náročných podmínkách prostředí
- Vynikající přizpůsobivost a přizpůsobení nerovnému povrchu
- Velmi dobré vlastnosti při výseku

### Charakteristika

0

### Aplikace

tesa® 60261 je ultratenká šedá oboustranná elektricky vodivá samolepicí páska. Skládá se z elektricky vodivého netkaného nosiče a elektricky vodivého akrylového lepidla.

tesa® 60261 má zejména tyto vlastnosti:

- Tloušťka: 25 µm
- Vynikající elektrická vodivost ve směru XYZ i při vysokých teplotách a vlhkosti
- Vysoká úroveň přilnavosti i v náročných podmínkách prostředí
- Vynikající přizpůsobivost a přizpůsobení nerovnému povrchu
- Velmi dobré vlastnosti při výseku

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |                        |                              |           |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| • Materiál nosiče        | vodivá netkaná tkanina | • Barva                      | šedá      |
| • Druh lepidla           | vodivý akrylát         | • Barva krycího materiálu    | průhledná |
| • Druh krycího materiálu | PET fólie              | • Tloušťka krycího materiálu | 50 µm     |
| • Celková tloušťka       | 25 µm                  |                              |           |

# tesa® 60261

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                                             |                        |                                 |        |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|
| • Kontaktní odolnost ve směru Z (počáteční) | 0.02 Ohm / square inch | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 200 °C |
| • Statická pevnost ve střihu při 40°C       | velmi dobré            | • Uvolňování krycího materiálu  | lehce  |
| • Surface resistance x-y-direction          | 0.2 Ohm / square       |                                 |        |

### Přilnavost k hodnotám

- |                                  |        |                                    |          |
|----------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 4 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 5.6 N/cm |
|----------------------------------|--------|------------------------------------|----------|

### Další informace

25µm oboustranná šedá elektricky vodivá netkaná páska

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60261>