

tesa® 4298

Produktové Informace



Svazkový páska tesa® 4298US Medium Duty

Popis produktu

tesa® 4298 je svazkový páska pro střední zatížení navržena s vysoce výkonným napnutým polypropylenovým nosičem a systémem kaučukového lepidla. Toto pokročilé složení zajišťuje výjimečnou počáteční přilnavost na polárních i nepolárních površích, takže je preferovanou volbou v různých aplikacích a průmyslových odvětvích. Mono-orientovaný polypropylenový nosič se vyznačuje vynikající pevností v tahu a minimální průtažností, což zajišťuje maximální odolnost a spolehlivost. Díky snadnému odvíjení je naše páska vhodná pro ruční i automatické operace.

Charakteristika

- Lepidlo bez rozpouštědel
- Nízká průtažnost
- Dobrá zpracovatelnost

Aplikace

- Držení dílů spotřebičů
- Držení a zajišťování v nábytkářském průmyslu
- Středně náročná paletizace a vyztužování
- Uzavírání krabic
- Odstranitelnost beze zbytků z různých povrchů bez zabarvení

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 115 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | modrá |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|--|
| • Dostupné barvy | modrá, průhledná,
bílá, slonovinová |
|------------------|--|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Bez rozpouštědel | ano |
| • Síla přetržení | 285 N/cm | | |

tesa[®] 4298

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 7.5 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4298US>