

tesa® 4288

Produktové Informace



Standardní svazkovací páska

Popis produktu

tesa® 4288 je velmi stabilní, standardní polypropylénová svazkovací páska s lepidlem z přírodního kaučuku.

tesa® 4288 vykazuje současně vysokou pevnost a nízké natahování (elongaci). Páska se skládá z černého, vysoce teplotě a chladu odolného a extrémně UV odolného nosiče.

Aplikace

Svazování mědi, železa a plastového potrubí; paletizace, sjednocování a upevňování cívek.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 114 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | černá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 300 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4288

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4288>