

tesa® 60630

Produktové Informace



Přizpůsobivá hliníková páska – 30 μ fólie

Popis produktu

tesa® 60630 je přizpůsobivá hliníková páska na bázi hliníkové fólie s tloušťkou 30 μ m (1,2 mil) a průhledného akrylového lepidla.

Charakteristika

- Přizpůsobí se zaobleným povrchům
- Snadno se odvíjí
- Vhodná pro trvalé aplikace
- Bariéra proti vlhkosti, plynům a výparům
- Elektricky a tepelně vodivá
- Odolná proti stárnutí
- Odráží teplo a světlo
- Ohnivzdorná podle DIN 4102, třída B1
- Ohnivzdorná podle požadavků normy UL 510A

Aplikace

- Montáž cívek chladničky v průmyslu spotřebičů
- Spojování a těsnění tepelných izolací a potrubí
- Zajištění elektrické a tepelné vodivosti podkladů
- Odrážení tepelného záření

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	hliníková fólie	• Celková tloušťka	65 μ m
• Druh lepidla	akrylát	• Tloušťka pásky	_NULL μ m
• Druh krycího materiálu	bez nosiče / žádný		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	3 %	• Ruční odtrhnutí	velmi dobré
• Síla přetržení	25 N/cm	• Snadno odstranitelná	ne
• Operation temperature from	-40 °C	• Vzhled podkladu (vizuální)	reflective
• Operation temperature up to	160 °C		

tesa® 60630

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.1 N/cm | • Přilnavost na PVC (počáteční) | 5.5 N/cm |
| • Přilnavost na sklo (počáteční) | 7 N/cm | • Přilnavost na ocel | 8 N/cm |
| • Přilnavost na PE (počáteční) | 4 N/cm | | |

Certifikáty

Certifikováno podle

DIN 4102 B1 and UL 510A

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60630>