

tesa® 58381

Produktové Informace

tesa® 58381

Popis produktu

Bílý PET filmový nosič o tloušťce 25 µm nabízí vynikající vlastnosti elektrické izolace. PET liner zajišťuje, že lze pásku sejmut bez zbytků lepidla a je šetrný ke konverznímu procesu. Je vybaven FR modifikovaným akrylátem, díky čemuž páska splňuje úroveň zpomalování hoření UL94 VTM-2.

Charakteristika

- Velmi dobrá přilnavost
- Určitá úroveň zpomalování hoření VTM2 dle UL94
- Vynikající elektrické izolační vlastnosti
- Šetrný ke konverznímu procesu
- Bez halogenů

Aplikace

- Elektrická izolační ochrana kovových částí s požadavky na protipožární vlastnosti
- Zapouzdření protipožárního materiálu

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| • Materiál nosiče | PET | • Celková tloušťka | 50 µm |
| • Druh lepidla | FR akrylát | • Barva krycího materiálu | průhledná |
| • Druh krycího materiálu | PET fólie | • Tloušťka krycího materiálu | 25 µm |

Sortiment produktů

- | | | | |
|------------------|------|-------------------|-----------|
| • Dostupné barvy | bílá | • Dostupné linery | PET fólie |
|------------------|------|-------------------|-----------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 111.5 % | • Průraznost | 6000 V |
| • Síla přetržení | 39.9 N/cm | | |

tesa[®] 58381

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|--|--------|------------------------------------|----------|
| • Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní) | 5 N/cm | • Adhesion to ASTM (initial) | 5.6 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 14 dnech) | 6 N/cm | • Adhesion to ASTM (after 14 days) | 6.5 N/cm |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=58381>