tesa® 58314

Produktové Informace



25 µm PP páska pro použití uvnitř článků baterií elektromobilů

Popis produktu

tesa® 58314 je světle modrá, bezešná 25 µm Polypropylenová (PP) páska s akrylátovým lepidlem.

Je určena pro aplikace uvnitř článků baterií elektromobilů a nabízí odolnost proti elektrolytu a PP nosič. Tenká konstrukce o tloušťce 25 µm podporuje snížení podílu pasivních materiálů, čímž umožňuje efektivnější a kompaktnější architekturu článku. Díky bezešnému designu se minimalizuje odpad a je umožněn efektivní průběh aplikace.

Charakteristika

- Odolnost vůči elektrolytu
- Tloušťka konstrukce 25#µm
- Bezešný design

Aplikace

- Fixace Jelly-Roll
- Fixace stohu
- Ochrana záložky článku

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PP fólie	• Celková tloušťka	25 µm
• Druh lepidla	akrylát		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	150 %	• Electrolyte resistance	ano
• Síla přetržení	30 N/cm		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	1.3 N/cm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=58314

tesa® 58314

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=58314