

# tesa® ACXplus 73210

## Produktové Informace

1000 µm oboustranná akrylátová páska s jádrem

### Popis produktu

tesa® ACX<sup>plus</sup> 73210 je vysoce výkonná oboustranná akrylátová pěnová páska s vynikající transparentností. Díky viskoelastickým vlastnostem absorbuje napětí, vyplňuje mezery a poskytuje pevné a dlouhotrvající spojení – i na nerovných površích. Je speciálně navržena pro lepení transparentních nebo poloprůhledných materiálů, jako je sklo, akrylát nebo polykarbonát, a vytváří téměř neviditelné spoje. Díky své optické čistotě je ideální pro aplikace vyžadující bezešvé a estetické zakončení.

### Charakteristika

- Vysoká optická čistota – navržena pro lepení transparentních podkladů
- Pevná a odolná spojovací síla – odolnost vůči teplotám, UV záření a stárnutí
- Kompenzuje teplotní roztažnost lepených dílů
- Vynikající přilnavost k transparentním plastům a sklu
- Okamžitý přilnavý účinek s vysokou konečnou pevností spoje
- Složení bez PFAS/PFOS: Vyrobeno bez perfluorovaných látek, podporuje bezpečnější a udržitelnější lepicí řešení.

### Aplikace

tesa® 73210 je vhodná pro řadu náročných lepicích aplikací, včetně:

- Transparentní značení a štítky
- Montáž transparentních dekorativních panelů
- Lepení poloprůhledných profilů
- Aplikace vyžadující téměř neviditelné lepicí linie (např. retailové displeje, spotřebiče a prvky interiérového designu)

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

|                          |                 |                    |           |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| • Materiál nosiče        | akrylátová pěna | • Celková tloušťka | 1000 µm   |
| • Druh lepidla           | čistý akrylát   | • Barva            | průhledná |
| • Druh krycího materiálu | bílá            |                    |           |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 100 °C | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 180 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

# tesa® ACXplus 73210

## Produktové Informace

### Přilnavost k hodnotám

- |                                      |         |                                    |         |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Přilnavost na ABS (po 14 dnech)    | 15 N/cm | • Přilnavost na PMMA (po 14 dnech) | 18 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 14 dnech) | 28 N/cm | • Přilnavost na PS (po 14 dnech)   | 14 N/cm |
| • Přilnavost na sklo (po 14 dnech)   | 23 N/cm | • Přilnavost na PVC (po 14 dnech)  | 15 N/cm |
| • Přilnavost na PC (po 14 dnech)     | 23 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 25 N/cm |
| • Přilnavost na PET (po 14 dnech)    | 15 N/cm |                                    |         |

### Další informace

tesa® 73210 je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Zajišťuje spolehlivý výkon v širokém rozmezí teplot a různých podmínek prostředí. Pro dosažení optimálních výsledků musí být povrchy čisté, suché a bez nečistot. Před plošným použitím se doporučuje provést testování konkrétní aplikace. Pro technickou podporu a nejlepší výsledky lepení se obraťte na specialistu tesa®.

Možnosti lineru:

- PV26: Bílý papírový liner – bez značky (160 µm)

Dostupné další tloušťky:

- tesa® 73205 – 500 µm

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=73210>