

tesa® ACXplus 73205

Produktové Informace

500 µm oboustranná páska s akrylátovým jádrem

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 73205 je vysoce výkonná, oboustranná akrylátová pěnová páska s vynikající transparentností. Díky svým viskoelastickým vlastnostem absorbuje pnutí, vyplňuje mezery a zajišťuje pevné, trvalé spojení – i na nerovných površích. Je speciálně navržena pro lepení transparentních nebo průsvitných materiálů jako sklo, akrylát nebo polykarbonát a nabízí téměř neviditelný spoj. Její optická čistota ji činí ideální volbou pro aplikace vyžadující bezchybný a estetický vzhled.

Charakteristika

- Vysoká optická čistota – určená pro lepení transparentních materiálů
- Pevné a trvanlivé spojení – odolné vůči teplotě, UV záření a stárnutí
- Kompensuje teplotní roztažnost spojených dílů
- Vynikající přilnavost k transparentním plastům a sklu
- Ihned přilnavá s vysokou konečnou pevností spoje
- Složení bez PFAS/PFOS: Vyrobeno bez perfluorovaných látek, podporuje bezpečnější a udržitelnější řešení lepení.

Aplikace

tesa® 73205 je vhodná pro celou řadu náročných lepicích aplikací, včetně:

- Transparentní značení a štítky
- Lepení transparentních dekorálních panelů
- Spojování průsvitných profilů
- Aplikace vyžadující téměř neviditelné spoje (např. maloobchodní displeje, spotřebiče a interiérové designové prvky)

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	akrylátová pěna	• Celková tloušťka	500 µm
• Druh lepidla	čistý akrylát	• Barva	průhledná
• Druh krycího materiálu	bílá		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Teplotní odolnost, dlouhodobá	100 °C	• Teplotní odolnost, krátkodobá	180 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

tesa® ACXplus 73205

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Přilnavost na ABS (po 14 dnech) | 15 N/cm | • Přilnavost na PMMA (po 14 dnech) | 12 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 14 dnech) | 19 N/cm | • Přilnavost na PS (po 14 dnech) | 11 N/cm |
| • Přilnavost na sklo (po 14 dnech) | 20 N/cm | • Přilnavost na PVC (po 14 dnech) | 14 N/cm |
| • Přilnavost na PC (po 14 dnech) | 16 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 20 N/cm |
| • Přilnavost na PET (po 14 dnech) | 13 N/cm | | |

Další informace

tesa® 73210 je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Nabízí spolehlivý výkon v širokém rozsahu teplot a podmínek prostředí. Pro optimální výsledky musí být povrchy čisté, suché a bez nečistot. Před hromadným použitím se doporučuje provést testování pro konkrétní aplikaci. Pro technickou podporu a dosažení nejlepších výsledků lepení kontaktujte specialistu tesa®.

Varianty lineru:

- PV26: bílý papírový liner – neoznačený (160 µm)

Dostupné další tloušťky:

- tesa® 73210 – 1000 µm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=73205>