

tesa® ACXplus 79015

Produktové Informace



Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	akrylát	• Celková tloušťka	1500 µm
• Druh lepidla	LSE	• Barva	gray
• Druh krycího materiálu	PE	• Barva krycího materiálu	blue

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolná proti vlhkosti	velmi dobré	• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré
• Odolnost proti chemikáliím	dobré	• Statická pevnost ve střihu při 90°C	velmi dobré
• Odolnost proti chladovému šoku	velmi dobré	• Temperature range	-40 to 95

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ABS (počáteční)	45 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	35 N/cm
• Přilnavost na ABS (po 3 dnech)	45 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 3 dnech)	35 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

