

tesa® 60634

Produktové Informace



Hliníková laminovaná PET páska

Popis produktu

tesa® 60634 je jednostranná lepicí páska s polyesterovo-hliníkovým laminátem jako nosičem. Polyesterová fólie ve vnější vrstvě je opatřena silikonovým uvolňovacím systémem bez silikonu. Hliníková fólie ve vnitřní vrstvě je potažena transparentním akrylátovým lepidlem. Produkt je dodáván bez dodatečné krycí vložky.

Charakteristika

- Hliníková vrstva zajišťuje tepelnou vodivost pro zvýšení přenosu tepla
- PET vrstva zlepšuje odvíjecí vlastnosti pásek
- Vynikající přizpůsobivost umožňuje pevné přilnutí chladicích trubek k plášti chladničky
- Páska má velmi dobrou počáteční přilnavost k relevantním plastům a kovům

Aplikace

- Vyvinuto zejména pro průmysl bílé techniky
- Páska se používá v automatizované výrobě chladniček a mrazniček
- Připevňuje kovové chladicí trubky k plastovým částem

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| • Materiál nosiče | vrstvený hliník a PET | • Celková tloušťka | 60 µm |
| • Druh lepidla | modifikovaný akrylát | • Tloušťka pásky | _NULL µm |
| • Druh krycího materiálu | bez nosiče / žádný | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 50 % | • Operation temperature up to | 120 °C |
| • Síla přetržení | 45 N/cm | • Snadno odstranitelná | ne |
| • Operation temperature from | -20 °C | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 2 N/cm | • Přilnavost na ocel | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|

tesa® 60634

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60634>