



tesa[®] 51616

Produktové Informace

Silná PET flísová páska na tlumení nežádoucích zvuků

Produktbeskrivning

tesa[®] 51616 je PET flísová páska s kaučukovým lepidlem pro ovíjení kabelů.

Vlastnosti:

- Tlumení nežádoucích zvuků
- Odolnost proti abrazi
- Lze trhat rukou

Barva: černá

Aplikace

tesa[®] 51616 je určena do prostoru pro cestující, tlumí nežádoucí zvuky

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET fleece | • Celková tloušťka | 650 μm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Sortiment produktů

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Available colors | černá / bílá |
|--------------------|--------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Hand tearability | ano | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Odolnost vůči oděru (10mm vřeteno, LV312) | Class D (acc. to LV312) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Odolnost vůči oděru (5mm vřeteno, LV312) | Class C (acc. to LV312) | • Útlum zvuku (LV312) | Class D |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa[®] 51616

Produktové Informace

Další informace

Standardní šíře: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 7,5 m

- Jsou dostupné další různé kombinace šíří a návínů
- Jiné rozměry jsou možné na vyžádání
- Standardní rozměr dutinky: 38 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51616>