



tesa® 4657

Produktové Informace



Teplotě odolná textilní páska potažená akrylátovou pastou

Produktbeskrivning

tesa® 4657 je vysoce kvalitní akrylová textilní páska. Nosič je vyroben z bavlněné tkaniny s hustotou 145 vláken na palec. Lepidlo je termosetový přírodní kaučuk.

tesa® 4657 je velmi odolná textilní páska, která se nejčastěji používá pro permanentní zaslepování otvorů v automobilovém průmyslu a maskování při průmyslovém lakování.

Vlastnosti:

- Odstranitelná bez zanechání zbytků i po vystavení vysokým teplotám
- Vysoce odolná proti stárnutí (umožňuje trvalé aplikace)
- Vysoká odolnost proti rozpouštědlům
- Výborná páska pro výrobu výseků. K dispozici jako log role s krycím materiálem pod označením tesa® 4657 PV9
- K dispozici také ve verzi s nízkou odvíjecí silou tesa® 4657 PV 1
- Dostupná ve 2 barvách: černá, šedá

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

- Tepelně odolné maskování při výrobě vozidel a strojů
- Maskování okeních přírub
- Možnost opakovaného horkovzdušného sušení
- Permanentní zaslepování otvorů v exteriéru a interiéru
- Částečné maskování během aplikace impregnačního činidla
- Fixace kabelů, např. na stropním obložení, dveřních panelech, atd.
- Maskování při elektrostatickém práškovém lakování



tesa® 4657

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| • Druh krycího materiálu | papír | • Celková tloušťka | 290 µm |
| • Celkový udržitelný obsah produktu
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 76 % | • Barva krycího materiálu | žlutá |
| • Materiál nosiče | Textilie potažená akrylátem | • Tloušťka krycího materiálu | 76 µm |
| • Druh lepidla | teplem aktivovaný přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---|------------------------|
| • Odolnost vůči oděru | velmi dobré | • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 145 na čtvereční palec |
| • Protažení do přetržení | 7.5 % | • Rovné příčné přetržení | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 105 N/cm | • Snadno popisovatelná | ano |
| • Hand tearability | velmi dobré | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 180 °C |
| • Liner release force | 0.3 N/cm | • Water resistance | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.6 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Splňuje LV 312-1 Dialektrická síla.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.