



tesa® 64620

Produktové Informace



Oboustranná páska

Produktbeskrivning

tesa® 64620 je transparentní oboustranná samolepící páska, složené z bílého PP nosiče a lepidla ze syntetického kaučuku (hotmelt).

Díky hotmeltovému lepidlu neobsahuje tesa® 64620 žádná rozpouštědla a nabízí vysokou lepivost.

tesa® 64620 je chráněna linerem ze silikonizovaného papíru.

Aplikace

Připevňovací oboustranná pěnová páska pro všeobecné použití.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Druh krycího materiálu	silikonový papír	• Celková tloušťka	185 µm
• Hmotnost krycího materiálu	78 g/m ²	• Barva	bílá
• Materiál nosiče	PP fólie	• Barva krycího materiálu	hnědá
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Tloušťka krycího materiálu	70 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	700 %	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	dobré
• Síla přetržení	30 N/cm	• Statická pevnost ve střihu při 70°C	střední, dobré
• Odolnost proti stárnutí (UV)	nízké	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	40 °C
• Okamžitá lepivost	velmi dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	80 °C

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na PE (počáteční)	5 N/cm	• Přilnavost na PVC (po 14 dnech)	10 N/cm
• Přilnavost na PE (po 14 dnech)	8 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	9.5 N/cm
• Přilnavost na PP (počáteční)	8.5 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 14 dnech)	14.5 N/cm
• Přilnavost na PP (po 14 dnech)	12.5 N/cm	• Přilnavost na ocel (zakrytá strana, počáteční)	10.5 N/cm
• Přilnavost na PVC (počáteční)	7.5 N/cm		



tesa® 64620

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64620>