




tesa® 4661

Produktové Informace



Standardní textilní páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Produktbeskrivning

tesa® 4661 je silná textilní páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Skládá se z tkaného textilního nosiče s hustotou 148 ok a vrstvou lepidla z přírodního kaučuku.

tesa® 4661 je univerzální páska pro širokou škálu použití, často slouží ke svazování součástek.

Vlastnosti:

- vysoká přilnavost i na hrubé povrchy
- vysoká pevnost v tahu
- odolná vůči oděru
- dostupná v 7 barvách: černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, červená, zelená

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

- Označování kabelů
- Vázání kabelů, profilů.
- Ochrana proti hluku a oděru
- Poutání
- Barevné kódování
- Zabezpečení ostrých rohů
- Těsnění kartonů, plechovek a trubek
- Připevňování součástek, hřebíků, šroubů, cyklo ráfků
- Označení podlahy
- Pískování
- Ochrana podlah



tesa® 4661

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| • Celkový udržitelný obsah produktu
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 60 % | • Druh lepidla | přírodní kaučuk |
| • Materiál nosiče | Textilie potažená akrylátem | • Celková tloušťka | 300 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|------------------------|--|-------------|
| • Odolnost vůči oděru | velmi dobré | • Rovné příčné přetržení | velmi dobré |
| • Protažení do přetržení | 12 % | • Snadno popisovatelná | ano |
| • Síla přetržení | 100 N/cm | • Temperature resistance
(removability from aluminum after 30 min exposure) | 140 °C |
| • Hand tearability | velmi dobré | • Water resistance | dobré |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 145 na čtvereční palec | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 5.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.