



tesa® ACXplus 6808

Produktové Informace



ACX^{plus} Black Line 800μm

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 6808 je sytě černá akrylátová páska pro lepení exteriérových dílů.

tesa® ACX^{plus} 6815 má visko-elastický nosič ze středně husté akrylátové pěny, který optimálně absorbuje a uvolňuje dynamickou a statickou zátěž. Tyto výjimečné vlastnosti umožňují kompenzovat extrémní mechanickou zátěž způsobenou rozdílnou teplotní roztažností spojovaných materiálů během prudkých teplotních výkyvů.

Vlastnosti:

- Visko-elastický nosič z akrylátové pěny, který kompenzuje rozdílnou teplotní roztažností spojovaných materiálů
- Výborná smáčivost pásky i na hrubém povrchu zajišťuje velmi vysokou počáteční i absolutní adhezi
- Sytě černá barva je důležitá pro vzhled a designovanou flexibilitu
- Uzavřené buňky nosiče z akrylátové pěny zabezpečují spolehlivé utěsnění proti vlhku
- Vysoká odolnost proti vlhku a UV záření.

Aplikace

Permanentní lepení exteriérových dílů

- Emblémy
- Dekorační lišty a postranní lišty
- Spoilery
- Antény
- Plastové sloupky

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| • Materiál nosiče | napěněný akrylát | • Celková tloušťka | 800 μm |
| • Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát | • Barva | deep black |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 600 % | • Odolnost proti stárnutí (UV) | velmi dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | velmi dobré | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 18 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 3 dnech) | 30 N/cm |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=06808>



tesa[®] ACXplus 6808

Produktové Informace

Další informace

PV 24 = Modrý silikonovaný krycí materiál z HDPE

PV 25 = Bílý silikonovaný krycí materiál z papíru s vrstvou PE

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=06808>