

tesa® Professional 4939



Produktové informace

tesa® 4939 Univerzální oboustranná páska s textilní výztuhou – odstranitelná

tesa® 4939 je oboustranná podlahová páska s nosičem z PET textilie a speciálním lepidlem na bázi kaučuku. Lepidlo umožňuje lepení s vysokou počáteční přilnavostí. Pásku lze odstranit do 14 dnů z běžných povrchů. (Je nutné ověřit si zkušební nalepením předem)

Použití:

- Na textilní podlahové krytiny (vč. plsti a jehlované plsti)
- Lze použít na řadu povrchů (mimo přírodního a syntetického kamene)
- Vhodné zejména na stěrky, pryskyřicové a epoxidové podlahy

Vlastnosti výrobku

- Odstranitelná takřka beze zbytku do 14 dnů
- Snadno trhatelná rukou

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	textilní	• Síla přetržení	50 N/cm
• Barva	bílá	• Druh krycího materiálu	silikonový papír
• Celková tloušťka	250 µm	• Barva krycího materiálu	hnědá
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Teplotní odolnost (krátkodobá)	80 °C
• Protážení do přetržení	40 %		

Přilnavost na

• ocel (počáteční)	5.0 N/cm	• ocel (po 14 dnech)	5.5 N/cm
• ocel (zakrytá strana, počáteční)	7.5 N/cm	• ocel (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.0 N/cm
• ocel	5.5 N/cm	• PE (po 14 dnech)	2.0 N/cm
• PE (počáteční)	2.5 N/cm	• PE (zakrytá strana, po 14 dnech)	5.0 N/cm
• PE (zakrytá strana, počáteční)	4.5 N/cm	• PP (po 14 dnech)	2.5 N/cm
• PP (počáteční)	4.5 N/cm	• PP (zakrytá strana, po 14 dnech)	5.0 N/cm
• PP (zakrytá strana, počáteční)	6.5 N/cm		

Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●	• UV odolnost	●●
• Snadno odstranitelná	ano	• Water resistance	●●●
• Snadno popisovatelná	ne	• Statická pevnost ve stříhu při 23°C	●●●●
• Teplotní odolnost (krátkodobá)	80 °C	• Statická pevnost ve stříhu při 40°C	●●●
• Teplotní odolnost (dlouhodobá)	40 °C	• Statická pevnost ve stříhu při 70°C	●●
• Okamžitá lepidivost	●●●●	• Fluorescenční	ne
• Odolnost proti stárnutí (UV)	●●	• Přizpůsobivost	●●
• Odolná proti vlhkosti	●●●	• Mlžící se	●●●●
• Odolnost proti chemikáliím	●●●	• Odstranitelnost po 14 dnech (23°C)	●●●●
• Odolnost proti slané vodě	●●	• Odstranitelnost po 14 dnech (85°C, 95% r.h.)	●●●●
• Odolnost proti změkčovadlům	●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=04939>

tesa® Professional 4939

Produktové Informace



Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=04939>