

# tesa® Professional 64958



## Produktové Informace

tesa® 64958 je oboustranná pěnová univerzální PE páska pro vnitřní použití s lepidlem ze syntetického kaučuku.

### Použití

- Silná oboustranná pěnová páska pro širokou škálu aplikací – např. pro předběžné připevnění, lepení plakátů, cenovek apod
- Vhodná pro připevnění lehčích předmětů, jako jsou kabelové kanály, štukatury a lišty
- Vhodná pro hladké a mírně hrubé povrchy

### Vlastnosti výrobku

- Vysoce přizpůsobivý pěnový nosič
- Velmi dobrá přilnavá síla na hladké a mírně hrubé povrchy

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Technické údaje

• Materiál nosiče	PE pěna	• Síla přetržení	7 N/cm
• Barva	bílá	• Druh krycího materiálu	silikonový papír
• Celková tloušťka	1050 µm	• Barva krycího materiálu	žlutá
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Tloušťka krycího materiálu	70 µm
• Protážení do přetržení	200 %	• Hmotnost krycího materiálu	80 g/m <sup>2</sup>

#### Přilnavost na

• ocel (počáteční)	4.0 N/cm	• ocel (po 14 dnech)	4.0 N/cm
• PC (počáteční)	4.0 N/cm	• PC (po 14 dnech)	4.0 N/cm
• PE (počáteční)	4.0 N/cm	• PE (po 14 dnech)	4.0 N/cm
• PET (počáteční)	4.0 N/cm	• PET (po 14 dnech)	4.0 N/cm
• PP (počáteční)	4.0 N/cm	• PP (po 14 dnech)	4.0 N/cm
• PVC (počáteční)	4.0 N/cm	• PVC (po 14 dnech)	4.0 N/cm

#### Vlastnosti

• Teplotní odolnost (krátkodobá)	60 °C	• Odolnost proti chemikáliím	●●
• Teplotní odolnost (dlouhodobá)	40 °C	• Odolnost proti změkčovadlům	●●●
• Okamžitá lepivost	●●●	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	●●●●
• Odolnost proti stárnutí (UV)	●●	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	●●
• Odolná proti vlhkosti	●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

# tesa® Professional 64958



## Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na  
<http://l.tesa.com/?ip=64958>