



tesa® 4657 PV1



Produktové Informace

Textilní páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Produktbeskrivning

tesa® 4657 PV1 je vysoce kvalitní textilní páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Je vyrobena z tkané bavlněné látky a termosetového lepidla na bázi přírodního kaučuku.

tesa® 4657 PV1 je velmi odolná textilní páska často používaná pro trvalé zakrývání otvorů v automobilech a zakrývání při průmyslovém lakování.

vlastnosti:

- Snadnější odvíjení oproti 4657PV0
- Snímatelná bez zbytků lepidla
- Velmi odolná vůči stárnutí (umožňuje trvalé aplikace)
- Pružná, stabilní, snadno se s ní pracuje
- Vysoce odolná vůči ředidlům na lak
- Dostupná v šedé barvě

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

- Tepluvzdorné maskování při výrobě vozidel a strojů
- Možné i opakované sušení v peci
- Trvalé zakrývání otvorů v interiéru i exteriéru
- Zakrývání otvorů po šroubech
- Částečné zakrývání během zpracování impregnačními činidly
- Upevňování plochých kabelů, např. na obložení střeš, v panelech dveří, zrcadlech
- Maskování během elektrostatického práškového lakování



tesa® 4657 PV1

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| • Celkový udržitelný obsah produktu
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 76 % | • Druh lepidla | teplem aktivovaný přírodní kaučuk |
| • Materiál nosiče | Textilie potažená akrylátem | • Celková tloušťka | 290 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|------------------------|---|-------------|
| • Odolnost vůči oděru | velmi dobré | • Rovné příčné přetržení | velmi dobré |
| • Protažení do přetržení | 7 % | • Snadno popisovatelná | ano |
| • Síla přetržení | 100 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 180 °C |
| • Hand tearability | velmi dobré | • Water resistance | dobré |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 145 na čtvereční palec | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.6 N/cm |
|----------------------|----------|

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.