

# tesa® 51960, 07239



## Produkt Information

### Dobbeltklæbende tæppetape

tesa® 51960 er en dobbeltklæbende tæppetape. Kan fjernes uden at efterlade klæberester på de fleste faste overflader.

tesa® 51960 er modstandsdygtig over for ældning og blødgørere. Ingen misfarvning af vinyl (PVC- / CV) gulvbelægninger.

### Hovedanvendelse

Vedhæftning af kanter og ender på gulvbelægninger med bærematerialer af skum eller tekstil samt til vinyl (PVC- og CV) gulve.

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Tekniske data

|                  |                               |                   |                   |
|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| • Bæremateriale  | PP-film forstærket med lærred | • Klæbertype      | Modificeret akryl |
| • Farve          | Translucent                   | • Brudforlængelse | 80 %              |
| • Total tykkelse | 248 µm                        | • Brudstyrke      | 30 N/cm           |

#### Klæbeevne på

|                                 |          |                                   |           |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| • Stål (Umiddelbart)            | 4.7 N/cm | • PP (linerside, umiddelbart)     | 4.2 N/cm  |
| • Stål (linerside, umiddelbart) | 9.0 N/cm | • Stål (Efter 14 dage)            | 6.6 N/cm  |
| • PE (Umiddelbart)              | 3.0 N/cm | • Stål (linerside, efter 14 dage) | 13.7 N/cm |
| • PE (linerside, umiddelbart)   | 4.5 N/cm | • PE (Efter 14 dage)              | 3.5 N/cm  |
| • PP (Umiddelbart)              | 3.5 N/cm | • PE (linerside, efter 14 dage)   | 5.1 N/cm  |

#### Egenskaber

|                                      |        |                                 |      |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| • Temperaturbestandighed (Korttids-) | 120 °C | • Kemikaliebestandig            | ●●●● |
| • Temperaturbestandighed (Langtids-) | 60 °C  | • Bestandig over for blødgørere | ●●   |
| • Gribeevne                          | ●●●    | • Statisk skridstyrke ved 23°C  | ●●   |
| • Fugtbestandighed                   | ●●●●   | • Statisk skridstyrke ved 40°C  | ●    |

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

#### Yderligere information

I henhold til DIN 18365 skal overfladen være jævn, ren, fast og tør samt fri for olie og voks.

(Ikke velegnet til natursten)

# tesa® 51960, 07239

## Produkt Information



### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på  
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>