



tesa® Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Produkt Information

tesa® 60399 Byggetape

Produktbeskrivelse

tesa® 60399 er en blødgjort PVC-tape, som er nem at afrulle, den har en medium vedhæftning og en flad folie. Klæberen er af naturgummi og kan anvendes på de fleste overflader. Når først tapen er påført, kan den modstå fugt, svagt alkaliske opløsninger, syrer og andre kemikalier.

Ansøgning

- Robust malertape med kraftig klæber, der hæfter på selv lettere ru overflader.
- Mange anvendelsesmuligheder – lige fra afdækning til bundtning eller fiksering
- Vejrbestandig tape, der giver UV-beskyttelse i op til to uger
- Efterlader ingen klæberester i op til 14 dage
- Kan strækkes med op til 170 % ved påføring
- Klar til brug ved temperaturer fra +5 °C to +60 °C
- Tapens sammensætning: bæremateriale = sPVC, klæber = naturgummi
- Tilgængelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----|
| • Brudforlængelse | 170 % | • Fluorescerende | Nej |
| • Brudstyrke | 20 N/cm | • Fugtbestandighed | god |
| • Aldersbestandighed (UV) | middelgod | • Hand tearability | god |
| • Bestandighed mod vand | god | • Kan skrives på | Nej |
| • Egnede til ru overflader | meget god | • Let at fjerne | Ja |
| • Fjernelse efter 14 dage (85°C, 95% r.f.) | middelgod | • Slidstyrkebestandighed | god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Produkt Information

Yderligere information

The tape can be used for temperatures above 5°C.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60399>