

tesa® 51970

Produkt Information



220µm dobbeltsidet transparent PP-filmtape

Produktbeskrivelse

tesa® 51970 er en transparent, dobbeltsidet industriel montage tape med en stærkt tackificeret lim og PP-bagside. Den dobbeltsidede PP-filmtape bruges i forskellige brancher, ofte til montering af plast- eller trælister eller fastgørelse af skilte og point-of-sale displays. Den tackificerede akrylim har en fremragende klæbeevne og giver en pålidelig binding, ofte også på overflader med lav energi samt på ru eller let beskidte underlag. tesa® 51970 kan modstå mange miljøfaktorer såsom fugt, UV-lys og temperaturer op til 130°C i begrænsede perioder. Den tackificerede akrylim tilbyder fremragende vedhæftning på forskellige overflader, meget høj tack og god skærestyrke.

Bæredygtige Aspekter

tesa® Mere bæredygtig papirliner:

- Ansvarligt indkøbt papirliner (certificeret)
- Ubleget papir med 30% genanvendte fibre



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Fremragende kombination af høj indledende tack og øjeblikkelig vedhæftning
- Lys- og alderingsbestandig akrylim til langtidsapplikationer
- Pålidelig binding, ofte også på overflader med lav overfladeenergi

Anvendelser

- tesa® 51970 er velegnet til forskellige typer monteringsapplikationer
- Montering af plast- og trælist
- Ideel til montering af transparente skilte og måleskalaer
- Montering af dekorative materialer og displays

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PP-film	• Total tykkelse	220 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	Transparent

tesa® 51970

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	150 %	• Kemikaliebestandig	god
• Brudstyrke	50 N/cm	• Minimum	-40 °C
• Aldersbestandighed (UV)	god	• temperaturbestandighed	
• Bestandig over for blødgørere	god	• Statisk skridstyrke ved 23°C	god
• Fugtbestandighed	meget god	• Statisk skridstyrke ved 40°C	god
• Gribeevne	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	130 °C
		• Temperaturbestandighed, lang tid	80 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	12.5 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	11.5 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	14.5 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	8.5 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	11.5 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	10 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	12.5 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	15 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	14.5 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	16.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	11.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	7 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	17.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	8 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	11 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	13.5 N/cm

Yderligere information

Liner-varianter:

- PV0: brun glassinepapir (69 µm; 80g/m²)
- PV1: hvidt glassinepapir (84 µm; 102g/m²)
- PV2: brun glassinepapir (78µm; 90g/m²)
- PV6: rød MOPP-film (80 µm; 72g/m²)
- PV8: hvid MOPP-frikationsliner (69 µm; 80g/m²)
- Bæredygtighedsmarkør gyldig for papirlinerversionen

Ved brug af spoler anbefales det at anvende tesa® dispensere for at opnå optimale resultater.

Ifølge VDA278-analysen indeholder tesa® 51970 ikke nogen enkeltstoffer, der er begrænset af de foreslåede GB-regler (Kina) samt retningslinjen for indendørs koncentration fra Sundhed, Arbejde og Velfærdsministeriet (Japan).

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51970>

tesa® 51970

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51970>