

tesa® 64621

Industri

Produkt Information

90 µm dobbeltsidet filmtape



Produktbeskrivelse

tesa® 64621 er en transparent dobbeltsidet selvklæbende tape bestående af en PP-bærer og et syntetisk gummiklæbemassesystem (hotmelt).

Egenskaber

- Med hotmelt-klæberen er tesa® 64621 opløsningsmiddelfri og har meget høj vedhæftning.
- tesa® 64621 er beskyttet af en siliconiseret papirliner.

Anvendelser

- Tape til generelle fastgørelsesformål
- Selvklæbende montering af dekorative materialer og emballagematerialer
- Samling af folier, tekstiler, papir og plastmaterialer

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farve	Transparent
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linerfarve	Gul
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	70 µm
• Total tykkelse	90 µm	• Vægt (Liner)	78 g/m ²

Egenskaber

• Brudforlængelse	140 %	• Statisk skridstyrke ved 23°C	middelgod
• Brudstyrke	45 N/cm	• Statisk skridstyrke ved 40°C	ringe
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	40 °C
• Gribbevne	god		

tesa® 64621

Industri

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	7 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	9 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	11 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	9 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	9.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	6.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	10 N/cm
• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	8 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	15 N/cm

Yderligere information

Yderligere linervarianter:

PV6 rød MOPP-film, 80µm

Til spoler anbefales det at bruge tesa® dispensere for at opnå optimale resultater.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64621>