tesa® 4917

Produkt Information

Dobbeltklæbende Folietape med Differentieret Klæbesystem

Produktbeskrivelse

tesa® 4917 består af en transparent, dobbeltklæbende PP-folie med et differentieret klæbesystem. Akrylklæberen sikrer en meget høj gribeevne samt gode klæbeegenskaber på forskellige overflader. PP-bærematerialet gør tapen let og muliggør miljøvenlig bortskaffelse. Produktet kan let skæres over med de varme kabelsystemer, som producenter af almindelige poser har. Den gennemsigtige tape er bestandig over for fugt, kemikalier, UV og aldring. Tapen sikrer en kortvarig temperaturbestandighed op til 120 °C og en langsigtet bestandighed op til 80 °C. tesa® 4917 er velegnet til reversibel og ikke-permanent forsegling af plastikposer og som produktionsstøtte i fremstillingen af komponenter. tesa® 4917 fås også med fingerløft (udvidet dækpapir) til hurtig fjernelse af dækpapir

Ansøgning

- tesa® 4917 bruges ofte til ikke-permanent forsegling
- Den transparente tape anvendes til genoplukkelige lukkesystemer til foliebaserede poser
- tesa® 4917 anvendes til aftagelige symboler eller profiler

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

Bærematerialе	PP-film
Klæbertype	Modificeret akryl
Linertype	MOPP
Total tykkelse	90 µm
Farve	Transparent
Linerfarve	Rød
Linertykkelse	80 µm

Egenskaber

Brudforlængelse	150 %
Aldersbestandighed (UV)	meget god
Bestandig over for blødgørere	middelgod
Fugtbestandighed	meget god
Gribeevne	god
Kemikaliebestandig	god
Statisk skridstyrke ved 23°C	god
Statisk skridstyrke ved 40°C	god
Temperaturbestandighed, kort tid	120 °C
Temperaturbestandighed, lang tid	80 °C

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04917

tesa® 4917

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på ABS (Umiddelbart) 6.9 N/cm
- Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) 10.1 N/cm
- Klæbeevne på ABS (linerside, efter 14 dage) 6 N/cm
- Klæbeevne på ABS (linerside, umiddelbart) 4.2 N/cm
- Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart) 7.7 N/cm
- Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage) 10.2 N/cm
- Klæbeevne på Aluminium (linerside, efter 14 dage) 4.7 N/cm
- Klæbeevne på Aluminium (linerside, umiddelbart) 3.5 N/cm
- Klæbeevne på PC (Umiddelbart) 9 N/cm
- Klæbeevne på PC (Efter 14 dage) 11 N/cm
- Klæbeevne på PC (linerside, efter 14 dage) 6.8 N/cm
- Klæbeevne på PC (linerside, umiddelbart) 4 N/cm
- Klæbeevne på PE (Umiddelbart) 3.9 N/cm
- Klæbeevne på PE (Efter 14 dage) 4.1 N/cm
- Klæbeevne på PE (linerside, efter 14 dage) 2.3 N/cm
- Klæbeevne på PE (linerside, umiddelbart) 1.6 N/cm
- Klæbeevne på PET (Umiddelbart) 6.6 N/cm
- Klæbeevne på PET (Efter 14 dage) 9.3 N/cm
- Klæbeevne på PET (linerside, efter 14 dage) 4.7 N/cm
- Klæbeevne på PET (linerside, umiddelbart) 3.1 N/cm
- Klæbeevne på PP (Umiddelbart) 6.4 N/cm
- Klæbeevne på PP (Efter 14 dage) 6.9 N/cm
- Klæbeevne på PP (linerside, efter 14 dage) 2.6 N/cm
- Klæbeevne på PP (linerside, umiddelbart) 2.7 N/cm
- Klæbeevne på PS (Umiddelbart) 7.9 N/cm
- Klæbeevne på PS (Efter 14 dage) 10 N/cm
- Klæbeevne på PS (linerside, efter 14 dage) 5.6 N/cm
- Klæbeevne på PS (linerside, umiddelbart) 3.8 N/cm
- Klæbeevne på PVC (Umiddelbart) 6.5 N/cm
- Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage) 11 N/cm
- Klæbeevne på PVC (linerside, efter 14 dage) 7 N/cm
- Klæbeevne på PVC (linerside, umiddelbart) 4 N/cm
- Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) 8.2 N/cm
- Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) 11.4 N/cm
- Klæbeevne på Stål (linerside, efter 14 dage) 5.1 N/cm
- Klæbeevne på Stål (linerside, umiddelbart) 4.5 N/cm

Yderligere information

tesa® 4917 leveres med fingerlift: tesa® 6917 med liner bredere end tapen til let fjernelse af liner.

FDA-kompatibel.

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04917

tesa® 4917

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04917