



tesa® ACXplus 7805 Black Line



Produkt Information

0,5 mm dobbeltklæbende akrylskumtape til montering af udvendige beklædninger og dele på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line er en dyb sort, dobbeltklæbende akrylskumtape til montering af udvendige beklædninger og dele på biler. Den giver en høj klæbekraft på MSE-klarlak og plast som ABS og forkromet ABS og præsterer fremragende på PC og PMMA. Dens imponerende bestandighed over for kuldechok skyldes en modificeret akrylskumkerne, som giver en sikker vedhæftning selv ved ekstremt lave temperaturer. Fås også i formaterne 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm og 1,5 mm.

Egenskaber

- Dybsort farve for forbedret udseende og designfleksibilitet
- Fremragende ydeevne ved kuldechok
- Bestandighed over for fugt og UV-lys
- PFAS / PFOS-frit produkt
- Akrylskumkerne med lukkede celler
- Den viskoelastiske akrylkerne kompenserer for termisk strækbarhed i de sammenføjede dele
- Som viskoelastisk materiale absorberer og afbøjer tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line dynamisk og statisk belastning optimalt.
- Den ekstraordinære ydeevne gør det muligt for tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line at kompensere for ekstreme fysiske belastninger forårsaget af forskellige termiske strækbarheder af limede dele under skiftende temperaturforhold.

Anvendelser

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line er velegnet til en lang række anvendelser indenfor udvendig montering af dele.

Eksempler på anvendelser omfatter:

- Emblemer
- Netgardiner
- Antenner
- Dørister
- Dekorative detaljer

For at sikre den højest mulige ydeevne er vores mål at forstå, hvordan du anvender vores produkter (herunder de involverede materialer), så vi kan anbefale det rette produkt til dig.



tesa® ACXplus 7805 Black Line

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	500 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	deep black
• Linertype	PE/PP protection film		

Egenskaber

• Brudforlængelse	1400 %	• Fugtbestandighed	meget god
• Aldersbestandighed (UV)	meget god		

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	18 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	21 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 3 dage)	18 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)	21 N/cm
• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	12 N/cm		

Yderligere information

PV 25 = Hvid, silikoniseret, PE-belagt papirliner

PV 29 = blå varmemeforseglet folieliner på rulle, der også kan forsegles med klæber.

Data om vedhæftning er baseret på PV25-liner.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07805>